

GIPSET GK-70

PRODUKT

Zaprawa klejowa do płyt gipsowo-kartonowych oraz bloczków gipsowych i płyt Pro-Monta, typ P. Produkowana jako sucha mieszanina najwyższej klasy gipsów syntetycznych oraz drobnoziarnistych wypełniaczy wapiennych z dodatkiem szerokiej gamy modyfikatorów uszlachetniających, opóźniających wiązanie, zwiększających elastyczność zaprawy mokrej, a tym samym ułatwiających manewrowanie płytami podczas ich poziomowania, a także zapewniających doskonałą przyczepność do podłoża.

ZASTOSOWANIE

Do przyklejania płyt gipsowo – kartonowych do standardowych mineralnych podłoży budowlanych, do przyklejania kasetonów styropianowych, wykonywania wewnętrznych systemów ociepleń pomieszczeń, klejenia bloczków gipsowych oraz płyt Pro-Monta, do wypełniania ubytków oraz prowadzenia innych prac remontowych. Ze względu na rodzaj uziarnienia zaprawa może być stosowana również jako gips szpachlowy o wysokiej wytrzymałości.

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1	Uziarnienie: odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego, %masy spoiwa - 3,0 mm - 1,0 mm - 0,2 mm	- nie więcej niż 0 nie więcej niż 5
2	Czas wiązania: Początek wiązania, min	nie wcześniej niż 60
3	Ilość wody odciągniętej z zaczynu, g	nie więcej niż 0,5
4	Wytrzymałość na ściskanie, MPa	nie mniej niż 3,0
5	Wytrzymałość na zginanie, MPa	nie mniej niż 1,5
6	Przyczepność do podłoża, MPa	nie mniej niż 0,5
7	Proporcje mieszanki	1 kg zaprawy na ok. 0,50 l wody
8	Temperatura podłoża	od + 5° C do + 25° C
9	Dopuszczalna temperatura stosowania produktu	od + 5° C do + 25° C
10	Wydajność	ok. 2,0 kg / m ² płyty, przy równym podłożu
11	Okres, w którym spoiwa powinny spełniać wymagania normy, liczba dni od daty wysyłki	90

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Podłoże powinno być czyste, suche, odkurzone i niezatłuszczone. Podłoża szczególnie chłonne należy wstępnie zagruntować preparatem ANSERGLOB – EMULSJA GRUNTUJĄCA, najpóźniej 5 godzin przed rozpoczęciem prac układania płyt. Zaprawę wymieszać z wodą w podanym stosunku ilościowym tj. ok. 12,5 litrów na worek 25 kg (najlepiej mieszadłem osadzonym w wiertarce wolnobrotowej), korygując ewentualnie konsystencję dla własnych potrzeb. Nanosić klej na płytę kartonowo – gipsową plackami w ilości 8 do 10 na całość płyty, po czym docisnąć płytę do podłoża.

Czynność dociśnięcia płyty należy przeprowadzić w zakresie czasu otwartego tj. najpóźniej po 30 min. od ułożenia placków. Korekty ułożenia płyt można dokonywać w zakresie czasu wiązania zaprawy tj. przez 50 min. od momentu dodania wody do suchego produktu. Próby dokonywania późniejszych zmian położenia płyt grożą ich oderwaniem od mokrej, a już związanej zaprawy. Bloczki gipsowe oraz płyty Pro-Monta należy łączyć stosując warstwę zaprawy ok. 2 do 3 mm, względnie zgodnie z indywidualnymi instrukcjami producentów tych materiałów.

MAGAZYNOWANIE

W oryginalnych opakowaniach w suchym miejscu do 12 miesięcy. Chronić przed zawilgoceniem.

GWARANCJA

Producent przyjmuje odpowiedzialność gwarancyjną za jakość produktu jedynie w przypadku zastosowania się użytkownika do zaleceń instrukcji producenta, przy jednoczesnym przestrzeganiu podstawowych zasad sztuki budowlanej i zasad bhp.

OPAKOWANIE

Dwuwarstwowe worki papierowe z przekładką PE – 25 kg.

ATESTY

Wyrób spełnia wymagania PN-B 30042:1997 (klej gipsowy przeznaczony do klejenia prefabrykatów gipsowych P).