

ANSERCHRON - LAKIEROBEJCA

ZASTOSOWANIE:

Lakierobejca ochronno - dekoracyjna do drewna. Przeznaczona jest do malowania surowego drewna w celu nadania mu dekoracyjnego wyglądu w wybranym kolorze oraz jego ochrony przed szkodnikami biologicznymi takimi jak: grzyby, pleśnie, algi. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń do malowania altan, drzwi, boazerii, stolarki drewnianej itp.

WŁAŚCIWOŚCI:

Lakierobejca ANSERCHRON tworzy transparentne powłoki o satynowym połysku podkreślające rysunek drewna. Dzięki specjalnie dobranym środkom biobójczym chroni podłoże przed grzybami np. sinizną i zmurszeniem. Odporna na zmienne warunki atmosferyczne.

DANE TECHNICZNE:

lepkość	tiksotropowa
Gęstość, g/cm ³	0,90
Zawartość części lotnych, % wag	50
Zalecana ilość warstw	2-3
Wydajność dla pojedynczej warstwy, m ² /l	14-16

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie drewniane i drewnopodobne powinny być suche, czyste, przeszlifowane drobnym papierem ściernym. Gładkie, równe powierzchnie gwarantują uzyskanie oczekiwanego efektu dekoracyjnego.

Przygotowanie wyrobu:

Produkt, ze względu na konsystencję tiksotropowego żelu, przed użyciem należy dokładnie wymieszać.

Sposób malowania:

Lakierobejcę nakładać za pomocą pędzla lub natrysku pneumatycznego, w razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej rozcieńczalnikiem do wyrobów olejnych i ftalowych lub benzyną lakową.

Wyrób nakładać cienkimi warstwami wzdłuż słoje drewna. Zaleca się nałożenie 2-3 warstw stosując szlifowanie międzywarstwowe drobnym papierem ściernym.

Do nałożenia pierwszej warstwy zaleca się rozcieńczyć produkt poprzez dodanie ok. 10% benzyny lakowej.

Nie należy nakładać 1 lub 2 grubych warstw, ponieważ drewno może stracić swoją naturalną strukturę słoje.

Czas schnięcia w temp 20° C:

stopień 1 - 10 godz

stopień 3 - 15 godz

następną warstwę nakładać po 24 godz od położenia warstwy poprzedniej.

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji.

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych.
Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.

Str. 1/2



Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o. o.
01 - 922 Warszawa ul. J. Conrada 7
Dział Handlowy: 96 - 315 Wiskitki ul. Chemików 1
tel. 0 46/ 856 73 40
e-mail: laboratorium@anser.com.pl

ANSERCHRON - LAKIEROBEJCA

NORMA:

PN – C 81800:1998

OPAKOWANIA:

Puszki stalowe; 0,8; 5; 10 l

Kolory:

Sosna, tikowy, orzech ciemny, palisander

ATEST:

PZH nr HK/B/2203/01/2002

UWAGI:

Wyrób zawiera lotne i łatwo palne rozpuszczalniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w „Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego”.

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych.

Str. 2/2

Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.



Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o. o.
01 - 922 Warszawa ul. J. Conrada 7
Dział Handlowy: 96 – 315 Wiskitki ul. Chemików 1
tel. 0 46/ 856 73 40
e-mail: laboratorium@anser.com.pl