

# PREPARAT GRUNTUJĄCY

## NA PODŁOŻA CHŁONNE POD TYNKI GIPSOWE

# GRUNTEL

**CHARAKTERYSTYKA:** Produkt jest skondensowanym, barwionym środkiem na bazie wodnych dyspersji polimerowych i modyfikatorów.

**ZASTOSOWANIE:** Preparat przeznaczony jest do gruntowania silnie chłonnych podłoży podczas prowadzenia prac tynkarskich z użyciem maszynowych i ręcznych tynków gipsowych. Zastosowanie środka gwarantuje właściwy i równomierny przebieg procesu wiązania gipsu i wysychania warstwy tynku bez ryzyka jej „spalenia”.

**SPOSÓB STOSOWANIA:**

Zależnie od stopnia chłonności podłoża preparat rozcieńczać wodą w stosunku od 1 : 2 do 1 : 5 i nanosić na przeznaczoną do tynkowania powierzchnię pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Należy zwracać uwagę by podłoże było czyste, mocne, stabilne, suche i nie zatłuszczone oraz by jego temperatura a także temperatura otoczenia nie były niższe niż + 5°C. Narzucanie tynku możliwe jest po pełnym wyschnięciu warstwy gruntowej tj. zwykle po ok. 4 do 5 godzinach.

**DATA PRODUKCJI:** na wieczku

**BHP:** produkt nie stwarza zagrożeń dla zdrowia przy kontakcie zewnętrznym, posiada atest PZH.

**PKW i U:** 24.30.11-50.15

**UWAGA:** przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temp. powyżej +5°C, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem – przy zachowaniu właściwych warunków magazynowania gwarantuje się właściwą jakość preparatu do 6 miesięcy od daty produkcji.

WŁASNOŚCI PRODUKTU	
postać	zagęszczona, barwiona dyspersja polimeru syntetycznego
barwa	żółta
ciężar właściwy	1,02 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
pH	7,0 ± 0,2
PARAMETRY APLIKACYJNE	
temperatura stosowania	+ 5° C do + 30° C
temperatura zeszklenia	ok. 0° C
zużycie przy rozcieńczeniu 1 : 3	0,1 kg preparatu / m <sup>2</sup>

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych.

Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.



Zakłady Chemiczne sp. z o. o.  
ul. Conrada 7  
01 - 922 Warszawa