

KLEJ AGRESYWNY DO PCV

ZASTOSOWANIE:

Klej ten służy do łączenia elementów wykonanych z PCV (polichlorek winylu) np. rur, kształtek itp.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w temperaturze od 10 C do 25 C.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

Klejone powierzchnie należy zszorstkować i odłuszczyć acetonem lub chlorkiem metylenu. Klej nakładać pędzlem szybko i równomiernie. Bezpośrednio po nałożeniu kleju zestawić połączenie, usunąć nadmiar kleju i pozostawić w bezruchu na 5 minut. W tym czasie spoina osiąga około 40% wytrzymałości, po 4 dobach jest to już 60%, a pełną wytrzymałość uzyskuje się po 30 dniach.

OPAKOWANIA:

Tuba 0,07 kg. Wiaderko 0,5 kg; 1 kg.

ATESTY:

Państwowy Zakład Higieny nr 7/B – 71/94

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych.
Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.



Zakłady Chemiczne sp. z o. o.
ul. Conrada 7
01 - 922 Warszawa