

KLEJ KRT - 44

ZASTOSOWANIE:

Klej przeznaczony do klejenia taśm transportowych gumowych wzmocnionych tkaniną oraz pasów transportowych. Klei również syntetyczną skórę i gumę.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

Klej dokładnie wymieszać z 10% dodatkiem utwardzacza i zużyć w ciągu 8 godzin. Powierzchnie materiałów przed klejeniem zdrapać papierem ściernym lub szlifierką aż do całkowitego usunięcia gumy, a następnie usunąć pył. Klej nanosić na łączone powierzchnie przez wcieranie w podłoże pędzelkiem o krótkim i twardym włosiu. Nanosić 3 warstwy kleju w odstępach 30 ÷ 45 minutowych. Trzecią warstwę nanosi się wyrównując powierzchnię materiału (warstwa kleju powinna pokryć splot tkaniny). Powierzchnie łączyć po około 35 minutach po naniesieniu ostatniej warstwy kleju i sprasować pod naciskiem 05÷06 MPa w czasie 5 minut. Pełną wytrzymałość złącza uzyskuje się po 48 godzinach.

MAGAZYNOWANIE:

Klej przechowywać w temperaturze 5 ÷ 25 C w szczelnych opakowaniach. Przewozić dowolnymi środkami transportu zgodnie z przepisami o przewozie materiałów niebezpiecznych.

ATESTY:

Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.



Zakłady Chemiczne sp. z o. o.
ul. Conrada 7
01 - 922 Warszawa