

ZAPRAWA TYNKARSKA

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE:

- *Przeznaczona do wykonywania tynków gładkich*
- *Mrozo i wodo odporna*
- *Pozwala uzyskiwać tynki klasy III i IV*
- *Minimalna grubość warstwy 8 mm*
- *Na wszystkie materiały budowlane*

BAZA:

Spoivo cementowe, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, dodatki polimerowe.

DANE TECHNICZNE:

- Marka zaprawy 15
- Zużycie wody około 0,28 l/kg
- Czas otwarty około 2-3 godziny

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

Zaprawę należy wymieszać z wodą w ilości około 0,30 l/kg. Dokładną ilość wody należy ustalić indywidualnie w zależności od warunków atmosferycznych i rodzaju podłoża, czyli materiału, z którego będzie wznoszona ściana. W przypadku podłoży bardzo chłonnych, należy uprzednio zwilżyć podłoże wodą.

MAGAZYNOWANIE :

- Magazynować w oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu
- Nie pozostawiać otwartych opakowań
- Przechowywać w temperaturze 5-30 st.C od 6 miesięcy

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych.
Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.