

ZAPRAWA KLEJOWA AD 20

WŁAŚCIWOŚCI:

Specjalna zaprawa klejowa w postaci suchej mieszanki na bazie cementu. Jest mrozo- i wodoodporna, można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE:

Zaprawę stosuje się do klejenia bloczków i płytek z betonu komórkowego. Może być stosowana również do murowania, wyrównywania powierzchni oraz szpachlowania (do grubości 5 mm).

DANE TECHNICZNE:

Proporcje mieszanki z wodą	6,5 l wody / 25kg zaprawy
Temperatura pracy	+5°C ÷ +25°C
Gęstość nasypowa w stanie suchym	1,46 ± 5% kg/dm ³
Zużycie (1 m ² / 1 mm)	Okolo 1,5 kg
Świeża zaprawa	
Konsystencja świeżej zaprawy	6 ÷ 9 cm
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy	1,63 ± 5% kg/dm ³
Czas zachowania właściwości roboczych	Minimum 2 h
Czas korekty	Minimum 7 min.
Stwardniała zaprawa	
Gęstość objętościowa - w stanie powietrzno-suchym - po wysuszeniu do stałej masy	1,5 ± 5% kg/dm ³ 1,4 ± 5% kg/dm ³
Nasiąkliwość	Nie więcej niż 20%
Wytrzymałość na ściskanie	Minimum 10 MPa
Wytrzymałość na zginanie	Minimum 3,5 MPa
Mrozoodporność 25 cyklach zamrażania i odmrażania - wygląd - spadek wytrzymałości na ściskanie - spadek wytrzymałości na zginanie	Bez zmian Nie więcej niż 20% Nie więcej niż 10%
Skurcz po 28 dniach	Nie więcej niż 0,15%
Przyczepność do podłoża z betonu komórkowego	Zniszczenie w podłożu

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

Przygotowanie podłoża:

Stosować na czyste i suche powierzchnie bloczków i płytek z betonu komórkowego.

Przygotowanie zaprawy klejowej:

Zaprawę należy wsypać do wody, następnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie, nie pozostawiając grudek. Klej nadaje się do użycia po okresie „dojrzwania” (około 5 minut) i ponownym wymieszaniu. Świeża zaprawa zachowuje swoje właściwości przez około 6 godzin.

Klejenie:

Największą zaletą zaprawy klejowej AD 20 jest łatwość i szybkość sklejenia bloczków i płytek z betonu komórkowego, przy zachowaniu pełnej przyczepności. Przygotowaną zaprawę należy rozprowadzić równomiernie na pionową i poziomą płaszczyznę sąsiednich, już przyklejonych bloczków za pomocą ząbkowanej pacy. Następnie położyć kolejny klejony bloczek i docisnąć. Grubość zaprawy klejowej po dociśnięciu nie powinna przekraczać 2 ÷ 3 mm (maksymalnie 5 mm).

MAGAZYNOWANIE:

Wyrób należy magazynować w suchych pomieszczeniach w oryginalnym opakowaniu.

Okres gwarancji: 6 miesięcy od daty produkcji.

ATESTY:

PZH nr HK/B/0771/01/2002

Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-6295/2004

(Deklaracja zgodności nr 31)

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych.

Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.



ANSER®

Zakłady Chemiczne sp. z o. o.
ul. Conrada 7
01 - 922 Warszawa