

## Farba ftalowa

### PRODUKT

Emalia ftalowa.

### ZASTOSOWANIE

Do malowania przedmiotów drewnianych, drewnopochodnych i metalowych wcześniej zagruntowanych oraz do malowania powierzchni tynków i betonów wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Do renowacji starych powłok malarskich.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoki połysk
- Doskonała przyczepność do farb podkładowych i podłoży mineralnych
- Wysoka elastyczność
- Wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne

### DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Czas całkowitego dotwardzenia powłoki	3 dni
2.	Wydajność	12-14 m <sup>2</sup> /l
3.	Czas schnięcia powłoki (temp. 20±2°C, wilgotność względna powietrza 55%) <ul style="list-style-type: none"> <li>• stopień 1</li> <li>• stopień 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ maksimum 12 h</li> <li>➤ maksimum 24 h</li> </ul>
4.	Czas do nakładania kolejnej warstwy (temp. 20°C)	24 h

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Przed przystąpieniem do malowania powierzchnie metalowe odtłuścić i zmatowić, powierzchnie drewniane oczyścić z pyłu i kurzu, zagruntować pokostem lnianym lub farbą ftalową do gruntowania.

#### PRZYGOTOWANIE EMALII:

Emalię należy wymieszać w opakowaniu i w razie konieczności rozcieńczyć Rozpuszczalnikiem ftalowym lub Benzyną lakową.

#### METODY NAKŁADANIA:

Natrysk pneumatyczny, pędzel, wałek.

### MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł zapłonu i wysokich temperatur. Okres gwarancji – 12 miesięcy od daty produkcji.

### UWAGI

Produkt łatwopalny. Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami.

### ATESTY

Atest PZH nr HK/B/1603/01/2007