

## FARBA POLIWINYLOWA RUSTIKAL

### PRODUKT

Farba na bazie żywicy alkidowej.

### ZASTOSOWANIE

Przeznaczona jest do bezpośredniego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i ocynkowanych w celu nadania im ozdobnej faktury metalicznego połysku przypominającej „kute żelazo”. **Dzięki wyjątkowo ozdobnej powłoce** służy do malowania słupów oświetleniowych, tablic pamiątkowych, obudów kominków, ozdobnych barierek, bram, grilli itp. Docelowo może również być „przecierana” (patynowana) farbami do patynowania prod. ANSER Sp. z o.o. (w różnych kolorach), dzięki czemu uzyskuje się efekt starzenia metali kolorowych.

### WŁAŚCIWOŚCI

Farba z połyskiem metalicznym, matowa, dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna, odporna na działanie zewnętrznych warunków korozyjnych.

### DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Gęstość,	1,4 g/cm <sup>3</sup>
2.	Lepkość handlowa	tiksotropowa
3.	Zawartość części lotnych	Maksimum 45% wag
4.	Zalecana ilość warstw	1-2
5.	Wydajność dla jednej warstwy	9 m <sup>2</sup> /l
6.	Temperatura zapłonu	Co najmniej 26 <sup>0</sup> C

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

#### Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie stalowe lub żeliwne powinny być suche, odtłuszczone i oczyszczone ręcznie do stopnia St 3 wg PN ISO 8501-1 1996.

Farbę nakładać bezpośrednio na stal.

W przypadku powierzchni niedokładnie oczyszczonych z produktów korozji malowaną powierzchnię można zagruntować „*Farbą epoksydową do gruntowania EPOKSYLAK*” produkcji ANSER Sp. z o.o. Nie stosować podkładów ftalowych do gruntowania.

#### Przygotowanie farby:

Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszać w opakowaniu. W razie konieczności rozcieńczyć do lepkości roboczej rozcieńczalnikiem do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczkowych ogólnego stosowania lub ksylenem. Nakładać za pomocą pistoletu pneumatycznego, pędzla lub wałka

Zaleca się nałożenie 1-2 warstw w odstępach 6 godzin od położenia warstwy poprzedniej.

---

*Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.*

**Metody nakładania:**

Natrysk pneumatyczny (wyjątkowo rekomendowany ze względu na równomierne ułożenie płatków w farbie), pędzel, wałek.

**Czas schnięcia:**

w temp. 20°C

pyłosuchość - 40 minut

całkowite wyschnięcie - 24 godz

**EFEKT DEKORACYJNY**

Metaliczny mat

**KOLOR**

Czarny, grafitowy

**MAGAZYNOWANIE**

Okres gwarancji: 12 miesięcy.

**OPAKOWANIA:**

0,23l; 0,8l; 1l; 3l; 5l; 10l; 20l.

Zakłady Chemiczne ANSER sp. z o.o., 01-922 Warszawa, ul. J. Conrada 7, tel.: 046 856 73 40. Aktualizacja: 03.11. 2008.

---

*Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.*